

climowool

Tworzy dobry klimat




climowool DF35

Maty z mineralnej wełny szklanej
do ocieplenia i izolacji dachów skośnych



climowool DF35 Mata z mineralnej wełny szklanej



Wydawnictwo 01/02/2019 Copyright 2019 climowool sp. z o.o.

Zastosowanie:

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

- dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
- poddaszy nieużytkowych;
- w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
- stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych.

Właściwości:


- materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

Certyfikat CE:

- K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

climowool DF35

- Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,035 \text{ W}/(\text{m} \times \text{K})$



Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m ²]	Opak./Paleta [szt.] / [m ²]	Opór cieplny R _D [m ² × K/W]
50*	6 200	1 200	510569	B	2 / 14,88	24 / 357,12	1,40
100	6 200	1 200	510572	A	1 / 7,44	24 / 178,56	2,85
150	4 100	1 200	510576	A	1 / 4,92	24 / 118,08	4,25
200	3 100	1 200	510581	B	1 / 3,72	24 / 89,28	5,70

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AF,5

* Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF35-DUO)

Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.